

System nátěrových směsí HYDRONYLON®  
pro renovaci střešní krytiny

## Technický list výrobku

Vydáno 1/2017

# HYDRONYLON® HMS (P)

(KOVOVÝ PODKLAD)

### 1. Popis výrobku a jeho použití

HYDRONYLON® HMS (P) – je antikorozi hmotu, sloužící jako podklad pro nanášení krycích střešních nátěrů HYDRONYLON®. Aplikuje se v tekuté formě a nanáší se jako antikorozi základ pro HYDRONYLON® HN na kovových podkladech.

### 2. Prováděcí instrukce

#### 2.1. Příprava výrobku

Hmotu je třeba před nanášením důkladně promíchat. Neředíme ji.

#### 2.2. Příprava podkladu

Je nezbytné důkladně vyčistit zkorodovaná místa kartáčováním, na stupeň St2. Podklad musí být čistý, suchý, zbaven mastných skvrn, prachu a volných částic. Staré nátěry je nutné osmírkovat tak, aby povrch byl matný, ještě před natíráním. Doporučujeme vyčištění celé střešní plochy tlakovou vodou.

#### 2.3. Provedení nátěru

Na připravený kovový podklad nanášíme válečkem nebo štětcem podkladovou vrstvu HYDRONYLON® HMS (P).

#### **Spotřeba materiálu:**

HYDRONYLON® HMS (P): 0,25 kg/m<sup>2</sup>  
(množství vrstev: 1)

### 3. Úkony, kterých je nutno se vyvarovat:

- Provádění prací při proměnlivém počasí;
- Provádění prací během deště, na stále vlhkém povrchu, na zledovatělém povrchu nebo tam, kde jsou stálé louže vody;

- Provádění prací, jestliže teplota v průběhu celého dne nepřekročí +10°C nebo teplota okolí i podkladu je vyšší než +35°C;
- Provádění prací, je-li vlhkost ovzduší vyšší než 85 %;
- Nalévání hmoty do nádob, v nichž byly jiné substance;
- Čištění náradí rozpouštědly (veškeré náradí se omývá teplou vodou s přídatkem detergentů);
- Ponechání otevřených nádob po ukončení práce nebo uschování nádob v místech, kde hrozí přehřátí nebo zmrznutí).

### 4. Skladování a transport

Nádoby s hmotou je nutné skladovat těsně uzavřené, v teplotě od +5°C do +30°C, způsobem znemožňujícím jejich poškození nebo zničení. Výrobek je po otevření nutné spotřebovat do 30 dnů.

Přeprava materiálu musí být v souladu s platnými normami týkající se transportu, tak, aby nedošlo k poškození balení.

### 5. Upozornění:

Základová vrstva HYDRONYLON® HMS (P) nemůže být použita jako samostatný renovační nátěr. Po nanesení podkladové vrstvy je nezbytné nanést vrstvu povrchového nátěru HYDRONYLON® HN.

Výrobce garantuje kvalitu výrobku, nezaručuje však správnost jeho použití. Během renovačních prací je nutné dodržovat instrukce uvedené v Technickém listu. Výše uvedené informace však nezastoupí odborné vyškolení pracovníka a nezbavuje jej dodržování pravidel stavebních a bezpečnostních předpisů.

V případě nejasností se doporučuje přímý kontakt s výrobcem, tel.: +48 (32) 700-92—85.

**Balení:** Plastová nádoba 25 kg

**Trvanlivost:**

18 měsíců – v uzavřeném originálním balení.

*Obsahuje: 1, 2 - benzoizotiazolinu-3-on; po reakční směs 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazolinu-3-onu (čís. WE 247-500-7) a 2-metylo-2H-izotiazolinu-3-onu (čís. WE 220-239-6) (3:1).  
Může způsobit alergickou reakci.*

**Zodpovědný subjekt/Výrobce:**

Proof-Tech Sp. z o.o.  
42-677 Szalsza  
ul. Tarnogórska 9  
Polsko